

Handelsname: **BÖCOPLAST V–hell**

<b>Technische Daten:</b>	
Äußere Beschaffenheit:	flüssig, ohne Bodensatz und Klumpen
Festkörper:	ca. 6 Gew.-%
Trockenzeit bis zur Staubtrockenheit:	ca. 1 h (+ 20 °C / 65 % rel. Luftfeuchte)
Dichte bei + 20° C:	ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
Hinweise zum sicheren Umgang:	– Behälter dicht geschlossen halten. – Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Hinweise auf Gefahren:	entfällt
Gefahrenklasse nach BetrSichV:	entfällt
Stoffklasse nach GGVSE/ADR:	entfällt
GISCODE:	M-GF 01
Lagerung:	Mindestens 6 Monate in geschlossenen Gebinden. Frostfrei lagern.
Lieferform:	Kunststoffgebinde 12, 25 Liter
Materialverbrauch:	0,25 - 0,40 kg/m <sup>2</sup> (je nach Untergrund)

Produkt:

**BÖCOPLAST V–hell** ist ein kaltverarbeitbarer lösungsmittelfreier, dünnflüssiger, geruchsneutraler Kunststoff-Dispersions-Voranstrich.

Einsatzzweck:

**BÖCOPLAST V–hell** wird als Grundieranstrich (Primer) mit besonders guten Hafteigenschaften auf Unterkonstruktionen im Bereich der Dachabdichtung auf z.B. Stahlprofilblechen, Stahlbeton, Porenbeton, Mauerwerk und Putz verwendet. Nach dem Trocknen bildet der Voranstrich auf dem Untergrund einen transparenten Film, der besonders beim Einsatz auf Schallschutz-Stahlprofilblechen, Sichtmauerwerk, Fertigteilelementen, Lichtkuppeln und dergleichen von Vorteil ist.

**BÖCOPLAST V–hell** bildet eine Haftbrücke zu heiß- oder kaltverarbeitbaren Bitumenklebungen im Flachdachschichtenaufbau.

Verarbeitungshinweise:

Die zu grundierenden Flächen müssen sauber und trocken sein. Öle und Fette sowie lose Bestandteile sind zu entfernen, Fehlstellen auszubessern.

Mauerwerksflächen aus Schwerbetonsteinen, Mauerziegeln etc. sind mit einem Putz aus Zementmörtel zu versehen. Geputzte Wandflächen nicht glätten, sondern abreiben.

**BÖCOPLAST V–hell** wird mit Hilfe von Pinsel, Bürste oder Rolle gleichmäßig aufgetragen. Pinsel, Bürste oder Rolle sind vor Gebrauch anzufeuchten.

Bei der Verarbeitung in geschlossenen Räumen ist zum gleichmäßig schnellen Durchtrocknen für eine gute Belüftung zu sorgen. Die Sicherheitshinweise auf dem Gebinde sind zu beachten.

Die Untergrund- und Außentemperatur muss mind. + 5 °C betragen.

Hinweis:

Die objektspezifischen Gegebenheiten sowie die richtige und damit erfolgreiche Anwendung von **BÖCOPLAST V–hell** liegen außerhalb unseres Einflussbereiches. Die Eignung des Produktes für den Anwendungsfall ist im Zweifel durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen.