



Produktdatenblatt 3644-3-1

Seite 1 von 2 / Stand: 02-2023
Zertifizierungsnummer: 1023-CPR-1302 F



Handelsname: **BÖRNER Plan V-GR 18**
Kunststoff-Dachbahn aus Polyvinylchlorid (PVC-P)
mit mittlerer Glasvlieseinlage

Artikel: 75014916

Produktnorm: DIN EN 13956

Kennzeichnung: DE/E1-PVC-P-NB-E-GV-1,8 gemäß DIN SPEC 20000-201

Länge: 13,00 m
Breite: 2,05 m
Nennstärke: 1,8 mm

Kunststoff- und Elastomerbahn für Dachabdichtungen unter Auflast

Eigenschaften nach DIN EN 13956	Prüfverfahren	Einheit	Anforderungen/Grenzwert
Farbe <i>oberseitig</i> <i>unterseitig</i>	-	-	hellgrau ¹⁾ dunkelgrau
sichtbare Mängel	DIN EN 1850-2	-	frei von sichtbaren Mängeln
Länge	DIN EN 1848-2	m	13,00 - 0 % / + 5 %
Breite	DIN EN 1848-2	m	2,05 - 0,5 % / + 1 %
Geradheit	DIN EN 1848-2	mm	≤ 30
Planlage	DIN EN 1848-2	mm	≤ 10
Flächenbezogene Masse	DIN EN 1849-2	g/m ²	2150
Nennstärke der Bahn	DIN EN 1849-2	mm	1,8 - 5 % / + 10 %
Wasserdichtheit, 400 kPa	DIN EN 1928 (Methode B)	-	bestanden
Verhalten bei einem Brand von außen	DIN V ENV 1187	-	KLF
Brandverhalten	DIN EN ISO 11925-2	-	Klasse E
Widerstand gegen Hagelschlag	DIN EN 13583	m/s	KLF
Schälwiderstand der Fügenaht	DIN EN 12316-2	N/50mm	≥ 250
Scherwiderstand der Fügenaht	DIN EN 12317-2	N/50mm	≥ 800 (Abriss außerhalb der Fügenaht)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	DIN EN 1931		18000 ± 30 %
Zugdehnungsverhalten <i>Zugfestigkeit längs/quer</i> <i>Zugdehnung längs/quer</i>	DIN EN 12311-2	N/mm ² %	≥ 11 / 11 ≥ 200 / 200
Widerstand gegen stoßartige Belastungen <i>Methode A</i> <i>Methode B</i>	DIN EN 12691	mm mm	≥ 1250 ≥ 2000

GEORG BÖRNER

Chemisches Werk für Dach- und
Bautenschutz GmbH & Co. KG

Heinrich-Börner-Straße 31
D-36251 Bad Hersfeld

Tel. +49 (0)6621 175-0
Fax +49 (0)6621 175-200

Info@GeorgBoerner.de
www.GeorgBoerner.de

Änderungen vorbehalten. Die angegebenen technischen Werte beziehen sich auf das Datum der Produktion.



Eigenschaften nach DIN EN 13956	Prüfverfahren	Einheit	Anforderungen/Grenzwert
Widerstand gegen statische Belastung Verfahren B	DIN EN 12730	kg	≥ 20
Weiterreißwiderstand	DIN EN 12310-2	N	≥ 140
Widerstand gegen Durchwurzelung (wurzel- und rhizomfest)	FLL DIN EN 13948		KLF
Maßhaltigkeit	DIN EN 1107-2	%	≤ 0,1
Verhalten beim Falzen bei tiefen Temperaturen	DIN EN 495-5	°C	≤ - 30
Beanspruchung durch UV- Bestrahlung, erhöhte Temperatur und Wasser (5000 h)	DIN EN 1297	-	bestanden, Grad 0
Ozonbeständigkeit	DIN EN 1844		KLF
Bitumenverträglichkeit	DIN EN 1548: 2007-11, 9,6		KLF

Kundeninformation:

Einsatzzweck:

BÖRNER Plan V-GR 18 ist eine Kunststoff-Dachbahn aus Weich-Polyvinylchlorid (PVC-P) mit mittiger Glasvlieseinlage.
Sie kann für Flachdächer mit loser Verlegung unter Auflast bzw. unter Nutzsichten eingesetzt werden.

Verarbeitung:

Die Verarbeitung von **BÖRNER Plan V-GR 18** erfolgt Plan gemäß DIN 18531, der gültigen "Fachregel für Dächer mit Abdichtungen - Flachdachrichtlinien" und der Verlegeanleitung von BÖRNER.

Hinweis:

¹⁾Der Farbton der Bahn kann sich über die Nutzungsdauer durch die natürlichen Witterungsprozesse und andere äußere Einflüsse oder Belastungen verändern.

Lagerung:

Liegend, kühl (- 5 °C bis + 30 °C), trocken, vor Witterungseinflüssen und Verschmutzung geschützt.

Sicherheitsdatenblatt:

Ergänzendes Sicherheitsdatenblatt anfordern.